



ATA ALÇI

Yüksek Teknoloji ve Kalite

Alston Sert Alçı (Tip-3)

Alston yüksek sertlikte, aşınmaya karşı dayanıklı ve düşük genleşmeli dişçi alçısıdır. Kalıp, kapanış model teknikleri ve benzeri kullanımlar için tasarlanmıştır.

<u>KULLANIM BİLGİSİ:</u>	(20°C Oda sıcaklığında)
Karıştırma oranı:	100gr Alston + 26 ml su.
Islanma süresi:	30 Saniye
Elle karıştırma süresi:	1.5 dakika
Vakumlu karıştırma süresi:	1 dakika
Kaliba döküm süresi:	6 dakika
Priz başlangıcı:	7 dakika
Priz sonu:	9 dakika
Tavsiye edilen kalıptan çıkarma süresi:	30 dakika

Hazırlama:

Kaba önce suyu alın, sonra Alston'u suya sepeleyin. Alçının 30 saniye kadar ıslanmasını bekledikten sonra elle 1.5 dakika veya vakumla 1 dakika karıştırın. Kaliba vibratörün üzerindeyken dökün ve sertleşmesi için bekletin.

Uyarı: Alçıyı özelliklerini yitirmemesi için nemden koruyunuz. Kullanımdan sonra poşetin ağzını kapayınız. 1kg.'lık ambalajlarda satılır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER:

Sertlik:
*-1 saat sonra: 90 kg/ cm ²
*-2 saat sonra: 150 kg/ cm ²
*-24 saat sonra: 600 kg/ cm ²
*-Nihai sertlik: 800 kg/ cm ²
Genleşme: % 0.15

Denston

Porselen Alçısı (Tip-4)

Denston çok yüksek sertlikte, porselen kullanımına uygun ve düşük genleşmeli dişçi alçısıdır. Kron, köprü ve kesik dişler benzeri kullanımlar için tasarlanmıştır. Mükemmel detay almanızı sağlayan bu alçı hassas ölçü dökmenizi sağlar ve spatül ile kazınırken parça kopmaz. Aşınmaya karşı dayanıklı, pürüzsüz, parlak ve düzgün bir model elde edebilirsiniz.

KULLANIM BİLGİSİ: (20 C Oda sıcaklığında)

Karıştırma oranı: 100gr Denston + 22 ml su.

Islanma süresi: 30 Saniye

Elle karıştırma süresi: 1,5 dakika

Vakumlu karıştırma süresi: 1 dakika

Kalıba döküm süresi: 6 dakika

Priz başlangıcı: 7 dakika

Priz sonu: 9 dakika

Tavsiye edilen kalıptan

çıkarma süresi: 30 dakika

FİZİKSEL ÖZELLİKLER:

Sertlik:

*-1 saat sonra: 150 kg/ cm²

*-2 saat sonra: 250 kg/ cm²

*-24 saat sonra: 900 kg/ cm²

*-Nihai sertlik: 1100 kg/ cm²

Genleşme: % 0.12

Hazırlama:

Kaba önce suyu alın, sonra Denston'u suya sepeleyin. Alçının 30 saniye kadar ıslanmasını bekledikten sonra elle 1.5 dakika veya vakumla 1 dakika karıştırın. Kalıba vibratörün üzerindeyken dökün ve sertleşmesi için bekletin.

Uyarı: Alçıyı özelliklerini yitirmemesi için nemden koruyunuz. Kullanımdan sonra poşetin ağzını kapayınız. 1kg.'lık ambalajlarda satılır.

ALSTON bir ATA ALÇI ürünüdür.

www.atayapi.com.tr

1 Kg.



"Konu alçı ise bize danışın..."



ATA YAPI ÜRÜNLERİ

Sanayi ve Ticaret Ltd. Ştd.

Fabrika: Hacımuratlı Köyü - GÖLBAŞI / ANKARA

Tel: (0312) 612 22 04 Fax: (0312) 439 67 10

e mail: mert@atayapi.com.tr

www.atayapi.com.tr